
Malla de fortificación minera 100

Malla para sistemas de sostenimiento de macizo rocoso, fabricada en máquinas automáticas en anchos de 0,8 a 5 m y largo estándar de 25 m. Su comportamiento elástico absorbe la energía que libera la roca y da flexibilidad al sistema cuando se usa con pernos de sujeción y shotcrete.

ABERTURA	ALAMBRE	ZINC	PESO
100 ± 7 mm	Ø 4,13 mm	90 g/m²	2,20 kg/m²
Cuadrada	Ruptura mín. 1.200 kg	Recubrimiento	Malla



Malla de fortificación minera 100

Características técnicas

SPEC_01 / MALLA 100

MODELO	100
Forma	Cuadrada
Abertura de malla	100 ± 7 mm
Ancho máximo	5.000 mm
Diámetro de alambre	4,13 mm
Carga mínima de ruptura	1.200 kg
Resistencia a la tracción	878 N/mm² (90 kg/mm²)
Recubrimiento de zinc	90 g/m²
Peso	2,20 kg/m²
Terminación de punta	Entrelazada

01 Características principales

FEAT_02

Anchos de 0,8 a 5 m

Largo estándar de 25 m. Largos a medida según la faena, sujetos a factibilidad técnica: el límite de carga de los enrolladores define el máximo.

Comportamiento elástico

Absorbe la energía liberada por el macizo rocoso y aporta flexibilidad al sistema de fortificación.

Uso con pernos y shotcrete

Diseñada para instalarse con pernos de sujeción y proyección de shotcrete.

Punta entrelazada

Terminación de punta entrelazada en los bordes de la malla.

Valores nominales. La información puede cambiar sin aviso; confirme la revisión vigente al cotizar.